Marke	ISA®-CHROM 60¹)						
Werkstoff	2.4867						
Kurzzeichen	NiCr601	NiCr6015					
	Chemische Zusammensetzung (Massenanteile) in % Mittelwerte der Legierungselemente						
<b>Ni</b> Rest	<b>Fe</b> 20	<b>Cr</b> 15					



### Merkmale und Anwendungshinweise

ISA®-CHROM 60 zeichnet sich besonders durch hohen spezifischen Widerstand aus. ISA®-CHROM 60 ist zunder- und korrosionsbeständig und schwach ferromagnetisch. Es eignet sich zur Herstellung von hochohmigen elektrischen Widerständen, als Heizdraht jeder Art, auch für Heizkordeln und Wärmekabel. Die höchste Anwendungstemperatur an Luft beträgt bei Verwendung als Widerstandsdraht +600 °C, bei Verwendung als Heizdraht +1.150 °C.

### Lieferart

ISA®-CHROM 60 wird in Form von Drähten im Abmessungsbereich von 0,01 bis 1,00 mm Ø in blanker oder isolierend oxidierter oder lackierter Ausführung geliefert. Zum Fertigungsprogramm gehören auch Litzen und Flachdrähte.

#### Verarbeitungshinweise

ISA®-CHROM 60 lässt sich gut punktschweißen; unter bestimmten Voraussetzungen ist auch Weich- und Hartlöten möglich (siehe Technische Informationen "Verarbeitungshinweise").

## Elektrischer Widerstand in weichgeglühtem Zustand

•••••	668	674	686	698	710	734	
+100 bis +200	111	112	114	116	118	122	
+20 °C und +105 °C 10 <sup>-6</sup> /K	+20 °C Toleranz ±5 %	+100 °C	+200 °C	+300 °C	+400 °C	+500 °C	
Temperaturkoeffizient <sup>2)</sup> des elektrischen Widerstands zwischen		Spezifischer elektrischer Widerstand $^3$ in: $\mu\Omega$ x cm (Zeile 1) und $\Omega/CMF$ (Zeile 2) Richtwerte					

# Physikalische Eigenschaften (Richtwerte)

Dichte bei -		Schmelzpunkt	Spezifische Wärme bei +20 °C	Wärmeleitfähig- keit bei +20 °C	Mittlerer linearer Wärmeausdehnungskoeffizient zwischen +20 °C und		Thermokraft gegen Kupfer bei +20°C
					+100 °C	+400 °C	
g/cm³	lb/cub in	°C	J/g K	W/m K	10 <sup>-6</sup> /K	10 <sup>-6</sup> /K	μV/K
8,20	0,30	+1.390	0,46	13,00	13,50	15,00	+1,00

## Festigkeitseigenschaften bei +20°C in weichgeglühtem Zustand

Zugfestigkeit		- 0	100 mm) % bei Nenndur			
MPa	psi	0,020 bis 0,063	> 0,063 bis 0,125	> 0,125 bis 0,50	> 0,50 bis 1,00	> 1,00
600	87.000	≈ 8	≈ 14	≈ 18	≥ 18	≥ 25

Die Angaben der Elektrischen und Physikalischen Eigenschaften referenzieren im Allgemeinen folgende Normen:

DIN 17 471	Widerstandslegierungen – Eigenschaften
ASTM B267	Standard Spezifikation für Drähte zur Herstellung von drahtgewickelten Widerständen
DIN 17 470	Heizleiterlegierungen – Technische Lieferbedingungen für Rund- und Flachdrähte
ASTM B344	Standard Spezifikation für gezogene/gewalzte Nickel-Chrom und Nickel-Chrom-Eisen Drähte für elektrische Heizelemente

Eigenschaften und Anforderungen sind abhängig von Materialzustand (umgeformt, geglüht ...) sowie der Ausführung (blank, isoliert...) und können von den spezifizierten Werten abweichen.

- 1) ISA®-CHROM 60 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
- 2) Diese Werte gelten für den Zustand nach schneller Abkühlung.
- Nickel-Chrom-Legierungen k\u00f6nnen durch bestimmte Gl\u00fchbehandlungen ihren spezifischen Widerstand ver\u00e4ndern (siehe Technische Informationen "Spezifischer Widerstand").
- 4) Der Wert gilt für einen Durchmesser von 2,0 mm. Bei dünneren Drähten liegen die Mindestwerte je nach Abmessung erheblich höher.

Venndurchmesser	Querschnitt	Gewicht per 1.000 m	Längenbezogener Gleichstrom-Widerstand bei +20 °C $\Omega$ /m			
nm	mm²	g	Nominaler Wert	Toleranz	Minimum	Maximum
0,010	0,00007854	0,644	14.133		12.720	15.546
0,011	0,00009503	0,779	11.680	±10 %	10.512	12.848
0,013	0,0001327	1,09	8.363		7.526	9.199
0,014	0,0001539	1,26	7.211		6.490	7.932
0,016	0,0002011	1,65	5.521		4.969	6.073
0,018	0,0002545	2,09	4.362		3.926	4.798
0,020	0,0003142	2,58	3.533		3.251	3.816
0,022	0,0003801	3,12	2.920		2.686	3.154
0,025	0,0004909	4,03	2.261		2.080	2.442
0,028	0,0006158	5,05	1.803		1.659	1.947
0,030	0,0007069	5,80	1.570		1.445	1.696
0,032	0,0008042	6,59	1.380		1.270	1.491
0,036	0,001018	8,35	1.091		1.003	1.178
0,040	0,001257	10,30	883		813	954
0,045	0,001590	13,00	698	0.04	642	754
0,050	0,001963	16,10	565	±8 %	520	611
0,056	0,002463	20,20	451		415	487
0,060	0,002827	23,20	393		361	424
0,063	0,003117	25,60	356		328	385
0,070	0,003848	31,60	288		265	312
0,071	0,003959	32,50	280		258	303
0,080	0,005027	41,20	221		203	239
0,090	0,006362	52,20	175		161	188
0,100	0,007854	64.40	141		130	153
0,110	0,009503	77.90	117		111	123
0,112	0,009852	80,80	113		107	118
0,120	0,01131	92,70	98,1		93,2	103
0,125	0.01227	101,00	90,5		85,9	95,0
0,130	0,01327	109,00	83,6		79,4	87,8
0,140	0,01539	126,00	72,1		68,5	75,7
0,150	0,01767	145,00	62,8		59,7	66,0
0,160	0,02011	165,00	55,2		52,4	58,0
0,180	0,02545	209,00	43,6		41,4	45,8
0,200	0,02343	258,00	35,3		33,6	37,1
0,220	0,03142	312,00	29,2		27,7	30,7
0,224	0,03941	323,00	28,2		26,8	29,6
0,250	0,04909	403,00	22,6		21,5	23,7
0,280	0,04303	505,00	18,0	.E 0/	17,1	18,9
0,300	0,00130	580,00	15,7		14,9	16,5
0,315	0,07793	639,00	14,2		13,5	15,0
0,350	0,09621	789,00	11,5	±5 %	11,0	12,1
0,355	0,09021	812,00	11,3		10,7	11,8
0,400	0.1257	1.030.00	8,83		8,39	9,27
•••••						
0,450	0,1590	1.300,00	6,98		6,63	7,33 5,94
0,500	0,1963	1.610,00	5,65		5,37	
0,550	0,2376	1.950,00	4,67		4,44	4,91
0,560	0,2463	2.020,00	4,51		4,28	4,73
0,600	0,2827	2.320,00	3,93		3,73	4,12
0,630	0,3117	2.560,00	3,56		3,38	3,74
0,650	0,3318	2.720,00	3,35		3,18	3,51
0,700	0,3848	3.160,00	2,88		2,74	3,03
0,710	0,3959	3.250,00	2,80		2,66	2,94
0,800	0,5027	4.120,00	2,21		2,01	2,32
0,900	0,6362	5.220,00	1,74		1,66	1,83
1,000	0,7854	6.440,00	1,41		1,34	1,48

